

FIREPLAC® A2

dyhovaný okrasnou dyhou

MINERÁLNÁ PROTIPOŽIARNA DOSKA

FIREPLAC® A2 v spojení s dyhou z pravého dřeva, byl testovaný podle stavebných předpisů jako NEHORĚLVÝ A2. Základem je minerální protipožární deska FIREPLAC® S750 A1, S850 A1, S950 A1.



nízká hmotnost



nehorlavost




recyklovatelnost



nízkoprašné spracovanie



dlhá životnosť nástrojov



Vhodné najmä pre
strop; steny; výrobu nábytku; výstavbu obchodných
a veľtržných stánkov



wood vibes
for interior design
europlac.com

FIREPLAC® A2

dyhovaný okrasnou dyhou

NOSIČ	odporúčané konfigurácie	Individualizácia
Nosná doska:	Nosná doska z vermiculitu	
Hrúbka nosnej dosky:	19 mm	pozri tabuľku nosných dosiek
FORMÁTY		
Formáty:	2500 x 1250 mm	pozri tabuľku nosných dosiek, presný rozmer možný
LEPENIE		
Lepenie krycej dyhy:	D2 podľa EN 204	
PREDNÁ STRANA		
Dyha:	Dub európsky	140 druhov drevín pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Kvalita:	A-First Quality	A - nadväzujúca kresba 5*, A, B, C: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Triedenie:	pásik až malý fláder	2 ďalšie triedenia: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Spôsob spájania:	dyha skladaná	6 ďalších druhov spájania: pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,6 mm	drevo z listnatých stromov cca 0,6 mm, drevo z ihličnanov cca 0,9 mm
Povrchová opracovanie:	bez povrchovej úpravy (zrno 120)	ďalšie opracovanie: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Povrchová úprava:	UV lak matný	6 ďalších úprav pozri www.europlac.sk/individualisierung
ZADNÁ STRANA		
Dyha:	Dub európsky	140 druhov drevín pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Kvalita:	B	A-First Quality A, C, papier, výber z výroby: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Spôsob spájania:	dyha skladaná	6 ďalších druhov spájania: pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,6 mm	drevo z listnatých stromov cca 0,6 mm, drevo z ihličnanov cca 0,9 mm
Povrchová opracovanie:	bez povrchovej úpravy (zrno 120)	ďalšie opracovanie: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Povrchová úprava:	UV lak matný	6 ďalších úprav pozri www.europlac.sk/individualisierung

CERTIFIKÁTY

FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Certifikát v závislosti od druhu produktu

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Dýhované protipožiarne dosky FIREPLAC® sa musia lakovať v súlade so špecifikáciami AbP aby sa dosiahla trieda požiarnej ochrany A2 v spojení. Protipožiarne dosky FIREPLAC® majú certifikát A2 vo všetkých druhoch drevín. Hrúbky dýh 0,4 mm pre listnaté dreviny a 0,5 mm pre ihličnaté dreviny sú testované a schválené v spojení. Protipožiarne dosky FIREPLAC® majú certifikát A2 vo všetkých hrúbkach dosiek od 16 do 25 mm. Protipožiarne dosky FIREPLAC® môžu byť dokonca ošetrené schváleným moridlom v súlade s AbP podmienkami. FIREPLAC® dyhovaný a lakovaný ušľachtilým drevom: A2 podľa DIN 4102 (AbP P-HFM 01 4 170) FIREPLAC®A2 je k dodaniu aj BEZ SKÚŠKY V SPOJENÍ. Možné aplikovanie musí zákazník preveriť v súlade s MBO a LBO alebo inými skúšobnými požiadavkami. Radi by sme upozornili, že všetky A-produkty, ktoré sú pokryté nátermi a nie sú testované v spojení, strácajú svoje schválenie.

FIREPLAC® A2

dyhovaný okrasnou dyhou

ZÁKLADNÁ DOSKA FIREPLAC®A2: FIREPLAC® S750 A1, S850 A1, S950 A1

	FIREPLAC® S750 A1	FIREPLAC® S850 A1	FIREPLAC® S950 A1
Hustota 19mm* (+/-5%):	750kg/m³	850kg/m³	950kg/m³
Hrúbková tolerancia:	+/-0,3mm	+/-0,3mm	+/-0,3mm
Pevnosť v ohybe(DIN 52362)*:	8-12mm: 4,0 N/mm² 16-16mm: 4,5 N/mm² 22-25 mm: 5,0 N/mm²	6,0 N/mm²	7,0 N/mm²
Priečna pevnosť v ťahu (DIN52365)*:	8-12mm: 0,4 N/mm² 16-22mm: 0,45 N/mm² 25 mm: 0,4 N/mm²	0,5 N/mm²	0,6 N/mm²
Pevnosť v ťahu:	0,45 N/mm²	0,7 N/mm²	0,7 N/mm²
Pevnosť v tlaku (DIN53454):	8,0 N/mm²	10,0 N/mm²	10,0 N/mm²
Pevnosť vytrhnutia skrutky(4,2 mm skrut.)	25 N/mm²	30 N/mm²	35 N/mm²
Zostatková vlhkosť(zo závodu)	2-6%	2-6%	2-6%

*=priemerná hodnota zo závodu

Poznámka: Upozorňujeme, že drevo je prírodný produkt. Nepravidelnosti vo farbe a štruktúre sú prirodzenou vlastnosťou a vo všeobecnosti sú žiaduce. Prosím, berte na vedomie, že vzorky a vyobrazenia týkajúce sa farby a štruktúry majú slúžiť len ako pomôcka.